



SOLICITUD DE SERVICIOS UNIDADES DE MAMPOSTERIA, ADOQUINES, BALDOSAS

CÓDIGO: F-EN-83
VERSION: 02
FECHA: 2022-02-03

Ensayo de: _____ Código obra: _____ Obra: _____ Cliente: _____

Muestra No.	Probeta No.	DIMENSIONES (Ancho-alto-largo)	FECHA				DÍAS CURADO	Tipo de mortero (Muretes)		* Temperatura primeras 48 horas (Muretes)		Tipo de ladrillo (Estructural / No estructural)	IDENTIFICACIÓN / CARACTERÍSTICA / LOCALIZACIÓN / REFERENCIA.
			ELABORACION		PRUEBA			Pega	Inyección	minima	maxima		
			Día	Mes	Día	Mes							
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

NOTAS:

1	GENERALES:	Todas las muestras se deben marcar de forma clara con el código de la obra, el número de la muestra y probeta en un lugar visible
2	* MURETES:	Se deben enviar mínimo 3 muretes mas una unidad adicional con la que se elabora el murete. Se deben enviar zunchados y la grapa del zuncho debe estar ubicado a un lado del murete. No se deben enviar muretes despegados. Recomendación: Ubicar un termómetro junto a los muretes durante las primeras 48 horas de elaborados, y registrar la temperatura máxima y mínima obtenida
3	UNIDADES DE ARCILLA	Se deben enviar mínimo 6 unidades para compresión (1 para determinar vel carga) y enviar 5 unidades para absorción (si se requiere compresión y absorción son 11 unidades). Se deben enviar unidades completas.
4	UNIDADES DE CONCRETO	Se deben enviar mínimo 6 unidades (compresión, absorción determinación de vacíos). Se deben enviar unidades completas.
5	ADOQUINES	Se deben enviar mínimo 5 unidades para flexión, 5 unidades para absorción y 5 unidades para desgaste (si se requiere todos los ensayos son 15 unidades). Se deben enviar unidades completas.
6	BALDOSAS GRANO	Se deben enviar mínimo 5 unidades para flexión (5 cara vista y 5 cara revés), 5 unidades para impacto y 5 unidades para desgaste y absorción (si se requiere todos los ensayos son 15 unidades o 20 si son para 2 caras). Se deben enviar unidades completas.
7	BALDOSAS CERAMICAS	Se deben enviar mínimo 5 unidades para flexión y absorción. Se deben enviar unidades completas.

Ordenado por: _____ Fecha: _____ Firma y Sello: _____